

KARTA MATERIAŁOWA

Arkusz Korkowy "AK-12"

OPIS PRODUKTU

Arkusz korkowy wyprodukowany z ziarna korka naturalnego połączonego lepiszczem poliuretanowym, do ogólnego zastosowania.

WŁASNOŚCI TERMICZNE

Przewodność cieplna [W/mK]:.....0,045

WŁASNOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE:

Skład - ziarno korkowe wielkości [mm]:.....1-2
Gęstość [kg/m³]:..... ≥ 230 (wg. ISO 7322)
Ścisłość [%]:.....20-40 (wg. ISO 7322)
Wytrzymałość na rozciąganie [kPa]:..... > 400 (wg. ISO 7322)
Odpężenie elastyczne [%]:..... ≥ 75 (wg. ISO 7322)
Stabilność wymiarowa [%]:..... $\leq 0,5$ w normie (wg. EN 1904)
Test zanurzeniowy w gotującej wodzie:.....bez uszkodzeń

ZACHOWANIE SIĘ NA DZIAŁANIE OGNI

Euroklasa E - materiał nierozprzestrzeniający ognia, nie wytwarzający toksycznych gazów w trakcie palenia.

TABELA TOLERANCJI WYMIAROWYCH

	Wartość Nominalna (mm)	Tolerancja (mm)
Grubość	≤ 5	$\pm 0,2$
	$> 5 \leq 10$	$\pm 0,3$
	$> 10 < 20$	$\pm 0,5$
	≥ 20	$\pm 1,0$
Długość / Szerokość	$\pm 0,5 \%$	

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Produkty należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.